


- Высокая производительность, не требует обслуживания, низкий саморазряд
- 100% контроль качества и высокая надежность
- Уникальная формула сплава сетки и обновленные технологии
- Более 350 циклов перезарядки при 100% разряде
- Более 1800 циклов перезарядки при 30% разряде

Габариты и вес

Длина, мм	485
Ширина, мм	172
Высота, мм	240
Полная высота, мм	240
Вес, кг	43

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	15 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (10.8 В)	150 Ач
3 часовой разряд (10.8 В)	112.5 Ач
1 часовой разряд (10.5 В)	83 Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	3.8 мΩ
Саморазряд	
3% емкости в месяц при 20°C	
Рабочий диапазон температур	
Разряд	-15~50°C
Заряд	-10~50°C
Хранение	-20~50°C
Макс. разрядный ток (25°C)	1200 А (5с)



Применение:

- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения

Конструкция батареи:



Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Клапан	Терминал	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Резина	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Спецификации:

Использование	Способ заряда	Напряжение заряда при 25°C	Температурная компенсация	Макс. ток заряда	Время заряда при 25°C		Температура °C
					100% разряд	50% разряд	
Буферный режим	Постоянное напряжение & Постоянный текущий заряд	13.5-13.8 В	-18 мВ/°C	30 А	24	20	0~40
Циклический режим	(с ограничением по току)	14.4-14.7 В	-30 мВ/°C	30 А	16	10	


Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	293	240	146	90.0	54.8	39.0	30.6	26.0	18.4	15.3	08.09
9.90V	284	234	143	88.7	54.5	38.8	30.4	25.9	18.3	15.2	08.08
10.2V	272	226	138	86.4	54.0	38.5	30.2	25.7	18.1	15.2	08.05
10.5V	260	218	135	83.7	53.2	38.3	30.0	25.5	18.0	15.1	08.01
10.8V	246	206	130	81.0	51.8	37.5	29.1	24.7	17.5	15.0	7.95


Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	3159	2635	1633	1026	635	459	360	307	218	182	97.1
9.90V	3064	2572	1600	1011	631	456	358	306	217	182	96.9
10.2V	2938	2477	1551	985	625	453	355	304	215	181	96.6
10.5V	2812	2393	1513	954	616	450	353	301	214	180	96.1
10.8V	2654	2266	1458	923	600	441	342	292	207	179	95.4


Характеристики разряда




Характеристики саморазряда




Характеристики заряда



Влияние температуры на емкость



Срок службы в буферном режиме



Срок службы в циклическом режиме

